

Standard Rubber Specifications 橡胶准大纲

Quality Grade 品质等级	SIR 20	SMR 20	STR 20
Raw Material 原材料	Field coagulum 凝块浆	Field grade material	Lump/Sheets 块状/片状
Dirt Content, % wt retained on 44 micron sieve, max. 含污分, % wt 保持在 44 微米筛孔筛余物, 最高限	0.20	0.16	0.16
Ash content, % wt max. 含灰分, % wt 最高限	1.00	1.00	0.80
Volatile matter content % wt max. 挥发物, % wt 最高限	0.80	0.80	0.80
Nitrogen content, % wt max. 氮容量, % wt 最高限	0.60	0.60	0.60
Initial Wallace Plasticity (Po), min. 华莱士塑性值 (Po), 最低限	30.00	30.00	30.00
Plasticity Retention Index (PRI), min. 可塑性 (PRI), 最低限	50.00	40.00	40.00
Colour index (Lovibond scale), max. 颜色限度 (Lovibond scale 标度), 最高限	--	--	--
Mooney viscosity, 粘性 ML 1 + 4, 100 C	--	--	--
粘性/Viscosity Stability/ASHT b, (P), Wallace Plasticity unit, max. 可塑性最高限	--	--	--
Cure 固化	--	--	--
Colour coding market 市场彩色规则	Red 红	Red 红	Red 红
Plastic wrap colour 塑料包装彩色	Transparent 透明	Transparent 透明	Transparent 透明
Plastic strip colour 塑料条纹彩色	Opaque White 不透白色	Opaque White 不透白色	Opaque White 不透白色